

کار فرما:		مهندس		شماره گزارش:		۱۵۵								
درخواست کننده:		کار فرما		تاریخ گزارش:		۹۳/۱۱/۱۵								
آدرس و پلاک ثبتی:		سقف دوم		شماره درخواست:		۱۵۵								
محل نمونه برداری:		تاریخ نمونه گیری:		۹۳/۱۱/۰۸										
شماره نمونه	تاریخ آزمایش	سن نمونه day	وزن نمونه gr	وزن مخصوص نمونه	ابعاد نمونه cm			سطح بارگذاری cm ^۲	حجم نمونه cm ^۳	بار وارده بر سطح	مقاومت فشاری مکعبی kg/cm ^۲	مقاومت فشاری استوانه ای kg/cm ^۲	میانگین مقاومت فشاری استوانه ای kg/cm ^۲	
					طول	عرض	ارتفاع							
۱۵۵	۹۳/۱۱/۱۵	۷	۷۹۷۳	۲.۴۶	۱۵	۱۵	۱۵	۲۲۵	۳۳۷۵	۸۳۹۰۰	۳۷۳	۳۰۹	۳۱۰	
۱۵۵	۹۳/۱۱/۱۵	۷	۷۹۷۳	۲.۴۶	۱۵	۱۵	۱۵	۲۲۵	۳۳۷۵	۸۴۰۰۰	۳۷۳	۳۱۰		
													۰	
سیمان : ۳۵۰ کیلو گرم		نوع سیمان :		پرتلند II		رده مقاومتی بتن :		۴۰۰		نوع افزودنی ها :		فرا روان کننده		۱۴
<p>چ آزمون فقط برای اقلام آزمایش شده مرتبط است. هرگونه نسخه برداری از این گزارش باید به طور کامل از تمامی صفحات باشد. گزارش آزمون بدون مهر آزمایشگاه اعتبار است. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حد اکثر به مدت سه ماه نگهداری میشود. لطفا در صورت هر گونه ابهام در محتوای گزارش و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر مراتب را به صورت مکتوب به مدیریت آزمایشگاه اعلام کنید</p>														
زمون گر:		اظهار نظر ناظر :				مدیریت آزمایشگاه :								